亞太工業集團
Asia Pacific Industry Group Co., Limited

ASIA PACIFIC INDUSTRY GROUP CO., LIMITED
Tel +0086-551-64687285
Email sales@boppfilmsales.com
www.boppfilmsales.com · www.apigcl.com

BOPP Plain Bag-Grade Film, Corona Treated
BOPP 通用制袋级薄膜（电晕处理）

TECHNICAL DATA SHEET 技术数据表 | APIG-TDS-BOPP-BAG-2018 | Issue date 2018-09-25 Rev. 1.0

PRODUCT 产品说明

Plain bag-grade BOPP film with corona treatment on one side. Inner core 3 in. (76 mm); dyne level 38 on the treated side.

通用制袋级 BOPP 平膜，单面电晕处理；纸芯内径 3 英寸（76 mm）；处理面达因值 38。

CHARACTERISTICS 性能指标

项目 Item	方向 Dir.	单位 Unit	方法 Method	Grade A++
拉伸强度 Tensile strength	MD	MPa	GB13022-91	≥50
	TD	MPa	GB13022-91	≥60
断裂伸长率 Elongation at break	MD	%	GB13022-91	≥180
	TD	%	GB13022-91	≥65
热收缩率 Heat shrinkage	MD	%	GB/T1003-96	≤4
	TD	%	GB/T1003-96	≤2
雾度 Haze		%	GB2410-80	≤1.2
透光率 Transparency		%	GB2410-80	≥85
光泽度 Glossiness		%	GB8807-88	≥90
处理强度 Corona treatment		mN/m	GB/T14216-93	≥39
摩擦系数 Friction	MD	%	GB10006-88	≤0.8
	TD	%	GB10006-88	≤0.8

The comparison symbols in front of the values were lost in the text layer of the original file and are restored here according to the nature of each property (lower limits for strength, elongation, transparency, gloss and treatment; upper limits for shrinkage, haze and friction). Please check against the original sheet before quoting. Values otherwise reproduced unchanged.
原件文字层中数值前的比较符号缺失，此处按各项目性质恢复（强度、伸长率、透光率、光泽度、处理强度取下限；收缩率、雾度、摩擦系数取上限）。引用前请核对原件；其余数值照录未改。

地址 ADD.: No.3399, Luzhou Ave., Baohe Dist., Hefei, Anhui 230051, China | 安徽省合肥市包河区庐州大道3399号
传真 Fax: +0086-551-64683490 **营业执照注册号 Business License Reg. No.:** 91340100575703313N
海关注册编码 Customs Reg. Code: 3401961393